

Clear Coat

Vodou ředitelný, transparentní, ochranný nátěr pro metalické povrchy a pro interiéry.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Vodou ředitelný omyvatelný ochranný nátěr pro interiéry na bázi akrylových pryskyřic.

POUŽITÍ

Ochrana vnitřních stěn s povrchovou úpravou akrylovými dekorativními barvami od Novacolor.

Clear Coat zvyšuje omyvatelnost a ochranu podkladu.

IDENTIFIKAČNÍ VLASTNOSTI

Povaha pojiva: akrylový polymer

Hustota:

Clear Coat: 1,05 ± 0,05 g/ml

VÝKONNOST

LESK EN ISO 2813: 65° ± 2, pozorovací úhel 60°

ŘEDĚNÍ

Clear Coat: Pokud se nanáší ve dvou vrstvách, zředte první vrstvu maximálně 20 % vody a druhou vrstvu maximálně 5 % vody.

Pokud se nanáší v jedné vrstvě, je připraven k použití nebo se ředí maximálně 5 % vody.

VAROVÁNÍ

Před aplikací výrobek řádně promíchejte.

Nenanášejte na čerstvé povrchy, vyčkejte po odpovídající době zrání, obvykle 4 týdny.

APLIKACE

Naneste jednu vrstvu Clear Coat tenkým válečkem na celý povrch.

Na vysoce namáhaných podkladech se doporučuje nanést druhou vrstvu Clear Coat tenkým válečkem.

Doba schnutí: přibližně 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, míře nasákavosti a podmínkách prostředí.

DOPORUČENÍ

Během celého procesu nanášení musí být výrobek chráněn před chladem a vysokými teplotními změnami.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a výrobku nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, ani na přímém slunečním světle, ani na přehřátých plochách (i když jsou již ve stínu).

Vlhkost prostředí musí být <75 %; vlhkost podkladu musí být <10 %.

Doporučuje se dokončit každou práci s materiály ze stejné výrobní šarže. Při použití více šarží se doporučuje jednotlivé výrobky spolu znovu smíchat, aby se předešlo drobným rozdílům v odstínech.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků nahlédněte do jejich příslušných technických listů.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné používání náradí a individuálních ochranných pomůcek (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Vodou, ihned po použití.

VYDATNOST

Clear Coat: 5-10 m²/l, každá vrstva, v závislosti na druhu podkladu a jeho absorpční rychlosti. Doporučuje se stanovit skutečnou vydatnost předběžnou zkouškou na konkrétním podkladu.

BARVY

Transparentní, nelze tónovat.

BALENÍ

Plechovky 1 l

DOBA POUŽITELNOSTI

Na zabalený výrobek se vztahuje záruka na 24 měsíců, pokud je skladován v originálním uzavřeném obalu a při odpovídajících teplotách.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/CE:

Clear Coat (bezbarvý lak, nátěr s dekorativním efektem)

Limitní hodnota EU pro Clear Coat (cat A/I): 200 g/l (2010) Clear Coat obsahuje maximálně 200 g/l VOC.

Výrobek nevyžaduje označení v souladu s platnými předpisy. Výrobek používejte v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo na zem; po použití nádoby neznečišťujte, zbytky nechte zaschnout a nakládejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte mimo přítomnost dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B. - NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jejich nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jejich zkušeností; společnost však nemůže nést odpovědnost za výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití jsou mimo její kontrolu. Doporučuje se vždy se ujistit, že výrobek je vhodný pro každý konkrétní případ. Tento list ruší platnost a nahrazuje všechny dříve existující listy.

Technický list: Clear Coat

Revize č.: 08

Datum: 29. 11. 2018

Strana 1 z 1

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÌ (IT)

T: *39 0543 401840 - F: *39 0543 414585

www.novacolor.it * info@novacolor.it

R.I./C.F /P.1.01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Cap. Soc € 1.000 000.00 i.v.