

Wall2Floor Athena

Základní nátěr pro dokonalou přilnavost na keramických povlácích

POPIS PRODUKTU

Wall2Floor Athena je vyrobena z akrylových polymerů na vodní bázi a vybraných přísad, které dodávají výrobku vynikající přilnavost na hladkých površích, jako jsou dlaždice, grès, mozaiky a podobně.

POUŽÍVÁ

Může být aplikován na obtížné povrchy:

- Dlaždice
- Grès
- Mozaiky

IDENTIFIKAČNÍ ZNAKY

Hustota: 1,40 +/- 0,05 g/l

Viskozita (balení): 7800 +/- 500 cps při 25°C

Proces sušení (při 25 °C a 65% vlhkosti): na dotek 1 hodina; Lze jej přelakovat po posledních 8 hodinách a nejpozději po 48 hodinách.

VÝKONY

Wall2Floor Athena je základní nátěr, který zajišťuje dokonalé spojení s povrchem, který musí být pokryt **Wall2Floor Rasal**, a vytváří tak vhodný povrch pro aplikaci "**Systém Wall2Floor**".

PŘÍPRAVA PODKLADU

Viz technický list "**Wall2Floor System**".

APLIKAČNÍ TECHNIKA

Na suchý a čistý povrch naneste válečkem jednu vrstvu **Wall2Floor Athena**.

Další podrobnosti naleznete v technickém listu "**Wall2Floor System**".

DOPORUČENÍ

Chraňte výrobek před intenzivním chladem a náhlými změnami teplot během aplikačního cyklu. Neaplikujte při teplotě vzduchu nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, nebo na přímém slunci nebo na horké povrchy (i když jste již ve stínu). Pokud je výrobek skladován při teplotě blízké +5 °C, doporučuje se uchovávat jej v prostoru s teplotou ne nižší než 10 °C.

Nezahřívajte výrobky přímým zdrojem tepla, plamenem, horkým tělesem a podobně. Nízké teploty zvyšují viskozitu v kbelíku, což ztěžuje použití a prodlužuje nebo brzdí proces sušení a vytvrzování různých produktů. Maximální skladovací teplota: +30 °C

Minimální skladovací teplota: +10 °C

Pokud je to možné, použijte stejnou výrobní šarži.

Pokud se používají různé šarže výroby, doporučuje se je smíchat, aby se zabránilo mírně odlišným odstínům.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených produktů si prostudujte příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci přípravků se doporučuje správné používání nástrojů a jednotlivých ochranných prostředků (dpi).

ŘEDĚNÍ

Výrobek je připraven k použití. Maximální ředění: 10 %.

Před použitím přípravek protřepejte.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

S vodou ihned po jejich použití.

VÝNOS

Wall2Floor Athena: 15-20 m²/l pro každou vrstvu, v závislosti na druhu podkladu.

BARVY

Bílý. Nelze jej tónovat.

BALÍKY

1 l., 5 l., 15l. plechovky.

SKLADOVATELNOST

Na zabalený výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, pokud je skladován v originálním uzavřeném obalu a při teplotách mezi +10 °C a +30 °C.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/ES:

Kočka. I: jednosložkové nátěrové hmoty s vysokými vlastnostmi (na vodní bázi): 140 g/l (2010).

Wall2Floor Athena obsahuje maximálně 140 g/l COV.

Výrobek nevyžaduje označení v souladu s platnými předpisy.

Používejte výrobek v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo na zem; Po použití nevyhazujte nádoby na odpadky, nechte zbytky uschnout a zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

POZNÁMKA NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jejího nejlepšího technického a vědeckého vědomí a na základě jejich zkušeností; společnost však nemůže být činně odpovědnou za výsledky získané pomocí těchto produktů, protože podmínky aplikace jsou mimo její kontrolu. Doporučuje se vždy zajistit, aby produkt je vhodný pro každý konkrétní případ. Současný list zruší a nahradí všechny dříve existující listy.

Technické údaje: Wall2Floor Athena

Číslo revize: 07

Datum: 29-11-2018

Strana 1 z 1