

Wall2Floor Primer

Epoxidový dvousložkový základní nátěr pro "Wall2Floor System"

POPIS PRODUKTU

Wall2Floor Primer je epoxidový dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s vysokými penetračními schopnostmi specifickými pro "Wall2Floor systém".

Wall2Floor Primer zpevňuje minerální povrch Wall2Floor Top Coat a optimalizuje vlastnosti produktu Wall2Floor Clear Finish během fáze aplikace a vytvrzování.

POUŽÍVÁ

Příprava vodorovných a svislých ploch v "Wall2Floor System".

IDENTIFIKAČNÍ ZNAKY

Hustota složky A: 1,08 g/ml +/- 3%

Hustota složky B: 1,04 g/ml +/- 3%

Hustota směsi: 1,07 g/ml +/- 3%

PŘÍPRAVA PODKLADU

Viz technický list "Wall2Floor System".

APLIKACE

Viz technický list "Wall2Floor System".

PŘÍPRAVA PRODUKTU

Homogenizujte Wall2Floor Primer Component A z jakéhokoli sedimentu.

Přidejte komponentu Wall2Floor B do základní složky A Wall2Floor a míchejte ručně po dobu cca 45-60 sekund. Alternativně můžete použít elektrickou vrtačku s nízkou rychlostí po dobu 1 minuty.

Směs nesmí obsahovat hrudky, části obou složek smíchané, nečistoty.

Směšovací poměr: 2 díly **složky A** + 1 díl **složky B**

ŘEDĚNÍ

Získaná směs (0,500 l složky A + 0,250 l složky B) se zředí přidáním 3 l vody. Doba zpracovatelnosti směsi: cca 60 minut.

VAROVÁNÍ

Ve všech fázích přípravy podpory, produktů a aplikací doporučujeme správné používání vybavení a osobních ochranných prostředků.

Nevystavujte výrobky po dlouhou dobu přímým zdrojům tepla nebo teplotám pod + 5 ° C.

V případě skladování produktů při teplotě blízké + 5 ° C je vhodné je před použitím vzít na místo při vhodné teplotě tak, aby byly kondicionovány při teplotě použití nejméně + 10 ° C. Nezahřívejte výrobky přímým zdrojem tepla, plamenem, horkým tělesem a podobně. Nízké teploty zvyšují viskozitu v plechovce, což ztěžuje použití a prodlužuje nebo inhibuje proces sušení a vytvrzování různých produktů.

Každou práci je vhodné dokončit materiály ze stejné výrobní šarže. V případě použití různých šarží se doporučuje míchat různé produkce dohromady.

ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ

S vodou.

VÝNOS

Wall2Floor Primer (viz směs A+B zředěná): 16-21 m²/l na vrstvu, v závislosti na požadované struktuře a nasákavosti podkladu.

BARVY

Transparentní.

BALENÍ

Wall2Floor základní nátěr složka A: 0,500 l

Wall2Floor základní nátěr složka B: 0,250 l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Na balené výrobky, pokud jsou skladovány v původním a uzavřeném obalu v krytém skladu, při teplotách mezi +10 a 30 °C, je poskytována záruka 24 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ INDIKACE

Směrnice EU 2004/42/ES:

Wall2Floor Primer (dvousložkové barvy s vysokým výkonem)

Limitní hodnota EU pro Wall2Floor Primer (kat. A/j): 140 g/l (2010)

Wall2Floor Primer obsahuje maximálně 140 g/l di COV.

Obsahuje epoxid: viz technický list výrobce. Zdraví škodlivý při vdechování / Dráždí dýchací systém / může způsobit senzibilizaci při styku s kůží / Škodlivý pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Výrobek musí být přepravován, používán a skladován v souladu s platnými normami týkajícími se hygieny a bezpečnosti; Nechte zbytky zcela vyschnout a zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

POZNÁMKA NOVACOLOR zaručuje, že informace zde uvedené jsou poskytovány podle jejich nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jejich zkušeností; Společnost však nemusí nést odpovědnost za výsledky získané pomocí těchto produktů, protože podmínky aplikace jsou mimo její kontrolu. Doporučuje se vždy se ujistit, že produkt je vhodný pro každý konkrétní případ. Současný list zruší a nahradí všechny dříve existující listy.

Technický list: Wall2Floor Primer

Číslo revize: 05

Datum: 04-10-2018

Pag. 1 a 1