

Wall2Floor Rasal NF

Cementový tmel pro systém Wall2Floor NF.

POPIS

Wall2Floor Rasal NF je cementový tmel vyrobený z vysoce selektovaného přírodního písku, pojiv a speciálních přísad pro dokonalé přilnutí k podkladu a perfektní zpracovatelnost.

POUŽÍVÁ

Vyhlažovací přípravek pro vodorovné a svislé povrchy. Viz **TDS** systému "Wall2Floor NF".

IDENTIFIKAČNÍ ZNAKY

Povaha pojiva: bílý cement a akrylové pryskyřice.
Aspekt: prášek.

TECHNICKÉ VÝKONY

Wall2Floor Rasal NF umožňuje získat rovnoměrný a rovnoměrný povrch.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Viz **TDS** systému "Wall2Floor NF".

APLIKACE

Viz **TDS** systému "Wall2Floor NF".

ŘEDĚNÍ

Každý pytel o hmotnosti 25 kg zředte 5-6 lt čisté vody. Pastu jemně míchejte vrtačkou vybavenou metličkou po dobu 3 minut.

Doba zpracovatelnosti produktu: cca 60 minut při 25 °C, UR=60 %.

DOPORUČENÍ

Materiál musí být chráněn před chladem a vysokým teplem během celého aplikačního cyklu.

Neaplikujte při teplotě vzduchu, podpěry a produktu nižší než +5 °C nebo vyšší než +35 °C, ani na přímém slunci, ani na extrémně horké povrchy (i když jste již ve stínu). Vlhkost prostředí musí být <75%; Vlhkost podkladu musí být <10%.

Každý projekt je vhodné doplnit materiálem ze stejné šarže výroby.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených produktů si prostudujte příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci přípravků se doporučuje správné používání nástrojů a jednotlivých ochranných prostředků (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

S vodou, ihned po použití.

VÝNOS

Wall2Floor Rasal NF (prášek): 1,5–2,5 kg/m², ve dvou vrstvách, v závislosti na typu zásahu a podmínkách podkladu.

BARVY

Bílý.

BALÍKY

Pytle o hmotnosti 25 kg.

SKLADOVATELNOST

Na zabalený výrobek je poskytována záruka 24 měsíců, pokud je skladován v originálním uzavřeném obalu a při teplotách mezi +5°C a +35°C.

Obsahuje: cement

Dráždivý / Nebezpečí vážného poškození očí / Podráždění kůže / Uchovávejte mimo dosah dětí / Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek.

Výrobek musí být přepravován, skladován a používán v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami, nechat zcela vyschnout a zacházet s nimi jako se zvláštním odpadem.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu

NB-NOVACOLOR zajišťuje, že zde uvedené informace byly poskytnuty podle jejich nejlepších zkušeností a technických a vědeckých znalostí, ale nemůže převzít žádnou odpovědnost za výsledky získané jejich použitím, protože podmínky aplikace jsou mimo její kontrolu. Doporučujeme ověřit vhodnost produktu pro každý konkrétní případ. Tento TDS ruší a nahrazuje všechny předchozí edice.