

# Wall2Floor Top Coat Waterproof

Dvousložkový roztíratelný nátěr pro vlhké prostředí

## POPIS PRODUKTU

**Wall2Floor Top Coat Waterproof** je dvousložkový epoxidový nátěr ve formě pasty, pro vnitřní použití, stěrkovatelný, pro horizontální a vertikální aplikace, vhodný zejména do vlhkého prostředí nebo do prostředí opakovaně přicházejícího do styku s vodou.

## POUŽÍVÁ

Vysoce kvalitní dekorace interiéru v souladu s dnešními "betonovými" preferencemi povrchové úpravy.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Povaha pojiva: epoxidová pryskyřice a specifické tvrdidlo  
Hustota UNI EN ISO 2811-1:

**Hustota složky A: 1,84 ± 0,05 g/ml** Hustota složky B: **1,09 ± 0,05 g/ml**

## VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

Díky svému speciálnímu složení poskytuje bezešvý, souvislý povrch s vysokou odolností proti opotřebení. Pokud jsou na laku škrábance, při změně barvy jsou patrné barevné změny, produkt se neabsorbuje a vykazuje žádné vodní kanálky.

## PŘÍPRAVA PODKLADŮ

Viz manuál "Systém Wall2Floor"

## APLIKACE

Viz manuál "Systém Wall2Floor"

## PŘÍPRAVA SMĚSI

Do každého 20 kg hrnce Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A před položením přidejte **1,2 kg hrnce** Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B pomocí mechanického mixéru se šlehačkou. Směs míchejte asi tři minuty. Výsledná směs musí být bez hrudek, nesmíšených částí složek a nečistot.

Ředění: produkt je připraven k použití

Životnost směsi: asi 60 minut.

## DOPORUČENÍ

Předem si ověřte vhodnost a stav vybavení a osobních ochranných prostředků (brýle, rukavice, chrániče kolen atd.). Správné používání vybavení a osobních ochranných prostředků (OOP) se doporučuje ve všech fázích přípravy a aplikace příprav a aplikace přípravků a produktů.

Nevystavujte výrobky po dlouhou dobu přímým zdrojům tepla nebo teplotám pod +5 °C.

Pokud jsou výrobky skladovány při teplotách blízkých +5 °C, doporučujeme je před použitím zahřát na vhodnou teplotu, aby byly kondicionovány při teplotě použití nejméně +10 °C.

Nepoužívejte přímý zdroj tepla, plamen, horké těleso a podobně. Nízké teploty zvyšují viskozitu v plechovce, což ztěžuje použití a prodlužuje nebo inhibuje proces sušení a vytvrzování různých produktů.

Neaplikujte při teplotách vzduchu, pozadí a produktu pod +8 °C nebo nad +35 °C.

Neaplikujte, pokud dochází ke kondenzaci povrchu, na povrchy s výkvětem soli nebo na povrchy vystavené vztlínající vlhkosti.

Vlhkost prostředí musí být < 75%; Vlhkost pozadí musí být < 4%. Ve všech fázích aplikace systému **Wall2Floor** musí být odstranění lepicí pásky provedeno před úplným vytvrzením nanesené vrstvy.

Doporučujeme dokončit každou zakázku materiály ze stejné šarže výroby. Při použití různých výrobních šarží, aby se předešlo drobným rozdílům v barevných odstínech, doporučujeme míchat různé šarže dohromady. U prací, kde kvůli nekontrolovatelným událostem musíte pokračovat s novou dávkou, se nepokoušejte spojovat barvy na stejném povrchu. Pro spojování použijte případná přerušení kontinuity povrchu, jako jsou lišty, hrany, dilatační spáry atd.

Ujistěte se, že jste umístili požadované množství materiálu, zejména na rohy, vyčnívající hrany, schody a stoupačky. Pro dodatečnou ochranu povrchu, zejména na okrajích a rozích, jsou komerčně dostupné chrániče exponovaných hran, které lze nalepit na hotový povrch.

Je dobrým zvykem vždy používat nové nebo dobře vyčištěné nástroje a v případě potřeby je vyměnit na konci každého aplikačního cyklu.

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ:

S vodou ihned po použití.

## VÝNOS

**Wall2Floor Top Coat Voděodolný:** 0,8 - 1,1 kg/m<sup>2</sup>, ve dvou vrstvách, v závislosti na typu práce a stavu podkladového povrchu. Doporučujeme zkontrolovat skutečný výnos provedením předběžného testu na konkrétním pozadí.

## BARVY

**Bílá** a barvy palety barev **Wall2Floor**.

**BALENÍ Wall2Floor Top Coat Vodotěsný comp A balení po 20 kg Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B balení 1,2 kg**

## PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Materiál má trvanlivost v původním uzavřeném obalu přibližně 12 měsíců při skladování pod krytem při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

## BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Směrnice 2004/42/ES:

Mezní hodnota EU (směrnice 2004/42/ES) Kat. Dvousložkové nátěry A/J (na vodní bázi): 140 g/l. Výrobek obsahuje max. 140 g/l VOC

Výrobek nevyžaduje označení podle platných předpisů.

Používejte výrobek v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy. Nevyhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků nebo na zem; Po použití nevyhazujte nádoby do životního prostředí. Nechte zbytky důkladně vyschnout a

zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Skupina SAN MARCO GROUP zaručuje, že informace v tomto datovém listu jsou poskytovány podle našich nejlepších zkušeností a technických a vědeckých poznatků.

znalost. Protože jsou však podmínky aplikace mimo naši kontrolu, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky získané jeho použitím. Doporučujeme vždy zkontrolovat skutečnou vhodnost produktu pro každý jednotlivý případ. Tento list zruší a nahradí všechny předchozí.