

**Allegato Clear Finish Countertop Protection**

Zkušební metody a požadavky	Představení	Pozn.																																																																																															
<b>Lesk EN ISO 2813:</b> Úhel čtení 85°	13° ± 3°																																																																																																
<b>Odolnost povrchů vůči studeným kapalinám EN 12720:2013</b> / = není nutné – = není vyžadováno podle CEN/TS 16209 5 = beze změny 4 = nepatrná změna viditelná pouze odraženým světlem 3 = nepatrná značka viditelná z různých směrů 2 = výrazné znaménko nebo mírná degradace povrchu 1 = výrazné znaménko nebo závažná degradace povrchu	<b>Třída A do 1 hodiny</b> <b>Třída B podle CEN/TS 16209</b>	1																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PRODUKTY</th> <th colspan="7">KONTAKTNÍ ČAS</th> </tr> <tr> <th>24 hod</th> <th>16 hod</th> <th>6 hod</th> <th>1 hod</th> <th>10 min.</th> <th>2 min</th> <th>2 sek.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kyselina octová (vodný sol.10%)</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>/</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aceton</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Amoniak (10% vodný roztok)</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>/</td> <td>-</td> <td>/</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kyselina citronová (vodný roztok 10%)</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>/</td> <td>-</td> <td>/</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Čistící roztok</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Caffé</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>/</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ethanol (vodný roztok 48%)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Parafinový olej</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Destilovaná voda</td> <td>5</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alkalický pot</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			PRODUKTY	KONTAKTNÍ ČAS							24 hod	16 hod	6 hod	1 hod	10 min.	2 min	2 sek.	Kyselina octová (vodný sol.10%)	-	4	-	5	-	/	-	Aceton	-	-	-	-	5	-	/	Amoniak (10% vodný roztok)	-	5	-	/	-	/	-	Kyselina citronová (vodný roztok 10%)	-	5	-	/	-	/	-	Čistící roztok	-	5	/	/	/	/	-	Caffé	-	2	2	4	5	/	-	Ethanol (vodný roztok 48%)	-	-	5	/	/	-	-	Parafinový olej	3	5	/	/	/	-	-	Destilovaná voda	5	/	/	/	-	-	-	Alkalický pot	-	-	-	5	-	-	-
PRODUKTY				KONTAKTNÍ ČAS																																																																																													
			24 hod	16 hod	6 hod	1 hod	10 min.	2 min	2 sek.																																																																																								
Kyselina octová (vodný sol.10%)			-	4	-	5	-	/	-																																																																																								
Aceton			-	-	-	-	5	-	/																																																																																								
Amoniak (10% vodný roztok)			-	5	-	/	-	/	-																																																																																								
Kyselina citronová (vodný roztok 10%)			-	5	-	/	-	/	-																																																																																								
Čistící roztok			-	5	/	/	/	/	-																																																																																								
Caffé			-	2	2	4	5	/	-																																																																																								
Ethanol (vodný roztok 48%)			-	-	5	/	/	-	-																																																																																								
Parafinový olej			3	5	/	/	/	-	-																																																																																								
Destilovaná voda	5	/	/	/	-	-	-																																																																																										
Alkalický pot	-	-	-	5	-	-	-																																																																																										
<b>Odolnost povrchů proti vlhkému teplu EN 12721:2013</b>	<b>Třída A podle CEN/TS 16209</b>	2																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teplota °C</th> <th>Vyhodnocení</th> <th>Popis číselného indexu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>5</td> <td>Žádná viditelná změna</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>5</td> <td>Žádná viditelná změna</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>5</td> <td>Žádná viditelná změna</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>5</td> <td>Žádná viditelná změna</td> </tr> </tbody> </table>			Teplota °C	Vyhodnocení	Popis číselného indexu	55	5	Žádná viditelná změna	70	5	Žádná viditelná změna	85	5	Žádná viditelná změna	100	5	Žádná viditelná změna																																																																																
Teplota °C			Vyhodnocení	Popis číselného indexu																																																																																													
55			5	Žádná viditelná změna																																																																																													
70			5	Žádná viditelná změna																																																																																													
85	5	Žádná viditelná změna																																																																																															
100	5	Žádná viditelná změna																																																																																															

**Poznámka:**

- 1) Látky a doby aplikace jsou stanoveny normou CEN/TS 16209:2011.
- 2) Zkušební teploty souhlasí s teplotami popsány v CEN/TS 16209:2011.

**Allegato Clear Finish Countertop Protection**

Zkušební metody a požadavky			Představení	Poznámka	
<b>Odolnost povrchů vůči suchému teplu EN 12722:2013</b>			<b>Třída A</b> do 1 hodiny <b>Classe B</b> secondo CEN/TS 16209	3	
<b>Teplota °C</b>	<b>Vyhodnocení</b>	<b>Popis číselného indexu</b>			
55	5	Žádná viditelná změna			
70	5	Žádná viditelná změna			
100	5	Žádná viditelná změna			
140	5	Žádná viditelná změna			
180	3	Nepatrná značka viditelná z mnoha směrů pohledu			
<b>Emise zápachu podle RAL-GZ 430</b>			<b>Valore medio 2,7</b>	4	
Podmínky zkoušky  TEPLOTA VZDUCHU: 23±1°C VLHKOST: 50±5 % R.V. VÝMĚNA VZDUCHU: 1,0±0,05 m3/h VELIKOST POKOJE: 1,0 m3 PLOCHA VZORKU: 1,0 m2 ZATÍŽENÍ: 1,0 m2/m3/h DATUM ZAHÁJENÍ TESTU 17/07/2015 DATUM HODNOCENÍ: 07/27/2015					
<b>Testování</b>	<b>Età</b>	<b>Sesso</b>			<b>Vyhodnocení</b>
1	54	M			2
2	30	M			2
3	37	F			3
4	36	M			3
5	35	F			3
6	37	M			3
7	23	F			3

Poznámka:

- 3) Zkušební teploty jsou v souladu s teplotami popsány v CEN/TS 16209.2011.
- 4) Nepříjemný čistý zápach