

Wall2Floor Polvere

Cementová prášková povrchová úprava pro vodorovné a svislé povrchy v. interiéru

POPIS

Wall2Floor Polvere je cementová povrchová úprava prášku, vyrobená z vysoce vybraného přírodního písku, pojiv a speciálních přísad pro dokonalou přilnavost k podkladu a perfektní zpracovatelnost.

POUŽITÍ

Dekorace horizontálních a vertikálních povrchů v dokonale interiéru odpovídá nejmodernějším architektonickým trendům "concrete- look".

IDENTIFIKAČNÍ PRVKY

Druh pojiva: bílý cement a akrylové pryskyřice. Aspekt: prášek.

Životnost hrnce: přibližně 60 minut. 25°C, UR= 60%.

TECHNICKÉ VÝKONY

Wall2Floor Polvere umožňuje získat rovný a jednotlivý povrch.

PŘÍPRAVA SMĚSI

Každý pytel o hmotnosti kg 25 zředte 5,5 až 6,5 l čisté vody. míchejte Pastu jemně vrtačkou opatřenou šlehací metlou po dobu 3 minut.

Životnost výrobku: cca 60 minut při 25 °C, UR=60 %.

TÓNOVÁNÍ

V čisté nádobě odvažte množství vody potřebné pro přípravu směsi . Rozdělte do hrnce vybranou barviv směs . Barviva ručně vmíchejte do vody. Barvivo musí být předem rozděleno do vody na pastu. Pomalu přilívejte **Wall2Floor Polvere** do vody a míchejte mechanickou vrtačkou při nízkých otáčkách, abyste zabránili vzniku hrudce.

VAROVÁNÍ

Voda pro tónování se musí dávkovat a udržovat ve stejném množství pro následující kroky tónování .

Použití různých šarží by mohlo mít za následek různé konečné odstíny .

Doba míchání musí být konstantní .

Nepoužívejte výrobky po uplynutí uvedené doby použitelnosti, i když to viskozita pasty umožňuje.

Během používání , nepřidávejte další vodu, abyste snížili viskozitu. Nenanášejte na vlhké podklady a za přítomnosti vztlínající vlhkosti .

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ PODPORY

(Při teplotě 25 °C).

Počkejte, až podklad řádně vyschne, a poté naneste 1 vrstvu **Wall2Floor Polvere** nerezovým hladítkem. Pracujte na povrchu podle požadovaného konečného vzhledu, abyste

dosáhnout. V případě potřeby na místě nebo pro sjednocení efektu se doporučuje nanést další vrstvu **Wall2Floor Polvere** podle předchozích pokynů.

Doba : schnutí 24 hodin , v závislosti na druhu podkladu, míře a absorpce podmínkách prostředí.

OCHRANA SUBSTRÁTU

Před aplikací ochranných nátěrů musí povrch být za normálních podmínek zcela suchý , a to po 24 hodinách od nanesení poslední vrstvy.

Suché oblasti:

Naneste štětcem 1 vrstvu přípravku **Clear Finish** 30 % vody a rovnoměrně rozetřete jej po celém povrchu bez zanechání nánosů. Zvláštní pozornost věnujte aplikaci v rozích. Počkejte, až první vrstva zcela zaschne, a naneste středně silným válečkem druhou a v případě potřeby třetí vrstvu neředěného přípravku **Clear Finish** .

Doba : schnutí 24 hodin , vyšších výkonů je dosaženo po 7 dnech od nanesení poslední vrstvy. Vlhké oblasti:

Štětcem naneste 1 vrstvu zředěného **podkladového nátěru PrimerWall2Floor** . Produkt rovnoměrně a homogenně a nasycíte rozetřete pórovitost podkladu houbovou stěrkou . V každém kroku aplikace výrobek dřívě než po od 72 hodinách předchozí vrstvy. Vyčkejte na úplné zaschnutí povrchu a naneste 1 vrstvu neředěného přípravku **FinishClear** , , rovnoměrně rozprostřete výrobek na celé ploše povrchu bez zanechávat akumulace. Počkejte, až první vrstva , a zcela zaschnou naneste středně silným válečkem druhou a v případě potřeby třetí vrstvu neředěného **bezbarvého Clear laku Finish** .

Doba : schnutí 24 hodin , vyšších výkonů je dosaženo po 7 dnech od nanesení poslední vrstvy.

DOPORUČENÍ

Materiál musí po být celou dobu aplikace chráněn před chladem a vysokým teplem.

Neaplikujte při teplotě výrobku nižší vzduchu, podkladu a než +5 °C nebo vyšší než +35 °C, ani na na přímém slunečním světle, ani extrémně horkých plochách (i) jsou již ve stínu. Vlhkost prostředí musí být

<75 %; vlhkost substrátu musí být <10 %.

Každý projekt je vhodné dokončit materiálem ze stejné výroby a šarže při každé přípravě .směsi použít stejné množství vody a barviv

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků si prostudujte jejich příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné nářadí a individuálních ochranných prostředků)(dpi.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

S , vodou ihned po použití.

VÝNOS

Wall2Floor Polvere (prášek): V podmínkách : .závislosti na typu zásahu a podkladu 0,4-0,8 kg/m² pro každou vrstvu

BARVY

Bílá.

BALÍČKY

25 kg pytel.

ŽIVOT NA POLIČCE

Na záruka na zabalený výrobek se vztahuje 12 měsíců, pokud je skladován v originálním uzavřeném obalu a při teplotách od +5 °C do +35 °C.

Obsahuje: cement

Dráždivý / nebezpečí vážného poškození očí / podráždění kůže / Uchovávejte mimo dosah dětí / Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek. Výrobek musí být přepravován, skladován a používán v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními normami, zcela vyschnout a musí se s zacházet ním jako se zvláštním odpadem. Další informace naleznete v bezpečnostním listu

Upozornění - NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace byly poskytnuty podle jeho nejlepších zkušeností a technických a vědeckých znalostí, ale nemůže převzít žádnou odpovědnost za výsledky dosažené jejich použitím, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolu. Doporučujeme ověřit vhodnost výrobku každý konkrétní případ. Toto TDS ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání.