

Novacolor
je značka
San Marco Group Spa

info@novacolor.it
+39 0543 401840
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Itálie

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall2Floor

EASYFLAT



WALL2FLOOR EASYFLAT - V.2025-02-25

POPIS PRODUKTU

Wall2Floor Easyflat je vyrovnávací cementová malta s nízkou retrakcí, vyrobená z vybraných přírodních písků, pojiv a speciálních přísad, které zaručují dokonalou přilnavost k podkladu a vynikající zpracovatelnost.

Podlahu Wall2Floor Easyflat lze nanášet v tloušťce od 3 mm do 10 mm na vrstvu. Pro dosažení tloušťky nad 3 mm je třeba povrch rozdělit na oddíly.

POUŽITÍ

Vodorovné vyrovnání na nerovinném, savém minerálním povrchu. Další informace naleznete v technickém listu "Wall2Floor System".

IDENTIFIKACE FUNKCE

Druh pojiva: bílý cement a syntetické pryskyřice. Vzhled: prášek.

VÝKONY

Wall2Floor Easyflat umožňuje vytvářet kompaktní a jednolitý povrch.

DILUICE

Na každý 25 kg pytel přípravku použijte 5-5,5 l čisté vody.

Výrobek míchejte mechanickým míchadlem vybaveným šlehací metlou po dobu přibližně tří minut, získaná směs nesmí obsahovat hrudky, části nepromíchaných složek, nečistoty.

Životnost směsi: přibližně 20 minut při 25 °C, PH=60 %.

Doba schnutí se liší v značně závislostina použité tloušťce a prostředí.

	podmínky. Při tloušťce do 3 mm cca 6-8 hodin, při tloušťce až 3 dny.nad 3 mm
APLIKACE	Viz "Systém Wall2Floor".technický list
PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU	Viz "Systém Wall2Floor".technický list
DOPORUČENÍ	<p>Nevystavujte výrobky dlouhodobě přímým zdrojům tepla nebo teplotám pod +5 °C. Pokud jsou výrobky skladovány při teplotě přibližně +5 °C, doporučujeme před použitím je převézt na místo s vhodnou teplotou tak, aby byly upraveny na teplotu použití ne nižší než +10 °C. Výrobky nezahřívejte přímým zdrojem tepla, plamenem, horkým tělesem apod.</p> <p>Doporučuje se dokončit práci stejnou výrobní dávkou. Pokud jsou použity , různé šaržedoporučujeme smíchat různé šarže dohromady.</p> <p>Pro správné použití uvedených materiálů, ředění a aplikaci si přečtete pečlivě příslušný technický list.</p> <p>Při veškeré se doporučuje správné používání individuálních ochranných prostředků (OOP).přípravě podkladu, výrobků a jejich aplikaci</p>
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ	Po použití je ihned vyčistěte vodou.
VÝNOS	Wall2Floor Easyflat (s na odkazemprášek:)4-6 kg/m ² , na vrstvu, pro tloušťku 3 mm. Přibližně 4,5 m ² na pytel při tloušťce 3 mm. Účinné pokrytí je vhodné ověřit předběžným testem na konkrétním podkladu.
BARVY	Bezbarvé
BALENÍ	25 kg pytle.
ŽIVOTNOST SKLADU PODMÍNKY	V původním obalu a řádně zapečetěný, pokud je uchováván v .zakrytém obalu skladování při teplotě mezi +10 °C a +30 °C, materiál životnost 12 měsíců. Obsahuje: cement

H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Způsobuje podráždění kůže. H335 Může dráždit dýchací cesty. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 V případě potřeby lékařské pomoci se ujistěte, že je k dispozici obal nebo etiketa výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte výrobek/kontejner v souladu s vnitrostátními předpisy. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.