

Čirá povrchová úprava Monokomponentní

Polyuretanová ochranná pryskyřice pro interiéry a exteriéry.

POPIS

Clear Finish Monocomponent je polyuretanová ochrana na vodní bázi, která se používá jako ochranný nátěr na svislé, interiérové a exteriérové povrchy, ošetřené dekorativními nátěry, vodou ředitelnými barvami a emaily.

Jeho nežloutnoucí složení zajišťuje tenkému filmu velmi vysokou odolnost proti vodě a skvrnám.

Monokomponentní lak Clear Finish umožňuje dosáhnout dobré odolnosti proti oděru a vysoké trvanlivosti.

POUŽITÍ

Monokomponentní lak Clear Finish lze aplikovat na:

- Dekorativní organické povrchové úpravy
- Barvy na vodní bázi
- Smalty
- Staré barvy a organické suché soudržné a savé nátěry.
- Minerální substráty, pouze v interiérech.

Clear Finish Monocomponent není vhodný pro komerční a průmyslové použití s cílem chránit povrch před poškrábáním.

CHARAKTERISTIKY IDENTIFIKACE

Pojivo: polyuretanová emulze s modifikovaným akrylátem.

Měrná hmotnost podle normy UNI EN ISO 2811-1:

Čirá povrchová úprava jednosložková: 1,00 +/- 0,05 g/ml

Vyhovuje HACCP podle požadavků nařízení ES 852/2004.

VÝKONNOSTNÍ FUNKCE

Brilance EN ISO 2813: 20° ± 2° úhel 60°

Odolnost proti drhnutí za mokra podle ISO 11998: třída 1

Sušení (25 °C - 65 % U.R.): prach suchý 30 minut, dotyk suchý za 1 hodinu, celkem za 3 hodiny.

DILUCE

Ředění **jednosložkového přípravku Clear Finish** závisí na absorpci a použitém nářadí. První a druhá vrstva se ředí 5- 10 %. U hluboce savých podkladů se první vrstva ředí o 30 %.

VAROVÁNÍ

Před aplikací produkty řádně promíchejte.

Neaplikujte na čerstvé podklady a vyčkejte dostatečnou dobu zrání.

Nepoužívejte výrobek v situacích, kdy je trvale přítomna voda.

Výrobek neaplikujte na mokré podklady nebo pokud vlhkost stoupá zespodu nahoru.

Nenanášejte na minerální povrchy v exteriéru.

PŘÍPRAVA A APLIKACE SUBASTRÁTU

(Referenční okolní podmínky T=25 °C, R.H.=60 %)

Podklad musí být dokonale suchý, bezprašný, bez vlhkosti.

a skvrny od soli.

Vyrovnejte všechny nerovnosti povrchu a ošetřete díry, praskliny, trhliny a mezery v interiéru specifickými přípravky.

Na suchý a kompaktní podklad naneste houbovým hladítkem vrstvu

Čirá povrchová úprava Monokomponentní.

Na minerální povrchy v interiéru houbovým hladítkem první vrstvu jednosložkového laku Clear Finish zředěného 30 % vody a druhou vrstvu bez ředění naneste válečkem.

Pro vyšší ochranu povrchu je možné nanést druhou vrstvu **jednosložkového bezbarvého laku Clear Finish**, řádně naředěného.

DOPORUČENÍ

Během celého procesu nanášení musí být výrobek chráněn před chladem a vysokými teplotními změnami.

Nenanášejte při teplotě vzduchu, podkladu a výrobku nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, ani na přímém slunečním světle, ani na přehřáté povrchy (i když jsou již ve stínu). Vlhkost prostředí musí být <75 %; vlhkost podkladu musí být <10 %.

Každou práci je vhodné dokončit s materiály ze stejné výrobní dávky. Při použití více šarží se doporučuje jednotlivé výrobky smíchat dohromady, aby se předešlo drobným rozdílům v odstínech.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků si prostudujte jejich příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné používání nářadí a individuálních ochranných prostředků (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

S vodou, ihned po jejich použití.

VÝNOS

Clear Finish Monocomponent je hluboce ovlivněn druhem výrobku, který má chránit. U hladkých povrchů je vydatnost 12-14 m2/l na vrstvu.

BARVY

Je bezbarvý, nelze jej tónovat.

BALÍČKY

Balení o hmotnosti 1 Lt.

ŽIVOT NA POLIČCE

Na výrobek se vztahuje záruka na 24 měsíců, pokud je skladován v originálních uzavřených obalech a při teplotách od +5 °C do +5 °C. +35°C.

ČIŠTĚNÍ POVRCHU

Monokomponentní lak Clear Finish vykazuje dobrou odolnost vůči domácím čisticím prostředkům.

Agresivní látky je vhodné odstranit a omýt studenou nebo teplou vodou.

Technický list: Čirá povrchová úprava
Monokomponentní

Revize: 04

Data compilazione: 11-02-2019

K odstranění jednotlivých znečištěných částí je možné použít vodu nebo neagresivní (neutrální) čisticí prostředky.
Doporučuje se provést předběžnou zkoušku na malé části podkladu.
Nepoužívejte etylalkohol jako čisticí prostředek.
Nepoužívejte abrazivní houbičky ani vysoce alkalické čisticí prostředky. Povrch nečistěte párou.
Jakýkoli zásah údržby je na povrchu snadno viditelný. Pro údržbu povrchové vrstvy použijte stejnou povrchovou úpravu vrstvy.
Provedte zásahy, broušení a čištění povrchů a naneste přípravek na povrch.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Politika EU 2004/42/ES:

Monokomponentní nátěry Clear Finish (nátěry s dekorativním efektem)

Limitní hodnoty EU pro **jednosložkový lak Clear Finish** (kat. A/I):

200 g/l (2010)

Clear Finish Monocomponent obsahuje maximálně 100 g/l VOC.

Výrobek nevyžaduje označení podle D.L. 65 ze dne 14/03/03 a následujících oprav. Výrobky používejte v souladu s pravidly bezpečnostních a hygienických postupů. Zbytky prázdných obalů zlikvidujte v souladu s místními zákony. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a na vzdušném místě.

Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte vodou. V případě požití výrobků se ihned obraťte na lékaře a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku. Nenechávejte odpady v kanalizaci, vodních tocích a na zemi.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B.- NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jeho nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jeho zkušeností; společnost nicméně nemůže nést odpovědnost za výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití jsou mimo její kontrolu. Doporučuje se vždy se ujistit, zda je výrobek vhodný pro každý konkrétní případ. Tento list ruší platnost a nahrazuje všechny dříve existující listy.

Technický list: Čirá povrchová úprava
Monokomponentní
Revize: 04
Data compilazione: 11-02-2019