

Fondo Universale

Univerzální základní nátěr pro interiéry a exteriéry

OBECNÉ VLASTNOSTI

Fondo Universale je vodou ředitelný základní nátěr pro interiéry a exteriéry na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi.

Fondo Universale lze aplikovat na různé druhy podkladů, včetně podkladových nátěrů pro dekorativní a ochranný cyklus v exteriéru.

Fondo Universale je ideální klíčový nátěr pro aplikaci dekorativních povrchových úprav na netradiční podklady.

POUŽITÍ

Výrobek je vhodný pro použití v exteriéru i interiéru a lze jej na:

- Nové, staré nebo dříve lakované dřevěné výrobky dveře, lišty, trámy, panely atd.).
- Jakýkoli jiný výrobek ze dřeva, který vyžaduje profesionální nebo kutilské lakování.
- Neanodizovaný hliník a pozinkované povrchy.
- Na zdívo domů, obchodních prostor, nemocnic, obecně pro občanské použití.
- Na plastové materiály a PVC.

Výrobek **NELZE PŘETÍRAT** výrobky na bázi nitrocelulózy nebo výrobky ředěnými nitroředidlem.

Věnujte pozornost ošetření dřevin bohatých na třísloviny. Abyste zabránili vzniku neestetických tmavých skvrn, použijte specifický základní nátěr.

IDENTIFIKAČNÍ PRVKY

- Typ pojiva: akrylový kopolymer na vodní bázi
- Měrná hmotnost podle normy UNI EN ISO 2811-1: 1,33± 0,05 kg/l
- Sušení (při 25 °C a 65 % R.H.): na dotek suchý 2 hodiny, po 6 hodinách je schopen nátěru.

DILUICE

Pro aplikaci štětcem a válečkem se ředí 5-10 % vodou. Pro aplikaci stříkací pistolí zředíte 15-20 % vody.

UPOZORNĚNÍ

Před tónovací fází a aplikací přípravků řádně promíchejte.

Neaplikujte na nový/čerstvý podklad.

Vyčkejte přibližně 4 týdny zrání.

PŘÍPRAVA A APLIKACE PODKLADU

(T=25° C, UR=60%)

Truhlářské práce:

Lehce je přebruste, abyste odstranili zvednutá dřevěná vlákna.

Odstraňte všechny vrstvy starého odlupujícího se laku a všechny již nalakované plochy přebruste. Pomocí ředidla Nitro odstraňte veškerou pryskyřici.

Nedokonalosti vyplňte syntetickým plnivem. Potřete výplně a odstraňte případný prach.

Na čistý a suchý povrch naneste 2 vrstvy přípravku **Fondo Universale**.

Po uplynutí nejméně 6 hodin přejděte k aplikaci dokončovacího přípravku.

Omítnuté povrchy:

Ujistěte se, že je povrch důkladně vysušený a zestárlý. V případě potřeby proveďte novou povrchovou úpravu nebo konsolidaci pomocí specifických produktů.

Pokud je plíseň přítomna, ošetřete povrch vhodnými přípravky.

Kartáčem nebo mycím prostředkem odstraňte výkvěty a staré odlupující se nátěry. Zcela odstraňte případné vyvýšené vrstvy vápenných nebo temperových barev.

Kartáčováním odstraňte prach, smog nebo jiné usazeniny.

Vyrovnejte všechny nerovnosti povrchu a ošetřete díry, praskliny, trhliny a mezery. K utěsnění případných trhlin použijte vhodné těsnicí materiály.

Tmel a nátěry přebruste smirkovým papírem; odstraňte prach.

V případě potřeby vyhladte podklad vhodnými přípravky. Na silně křídové povrchy naneste jednu vrstvu **Decofixu** (vodou ředitelný tmel na bázi mikroemulzí).

Na čistý a suchý povrch naneste 2 vrstvy přípravku **Fondo Universale**.

Po uplynutí nejméně 6 hodin přejděte k aplikaci dokončovacího přípravku.

Pozinkovaný hliník nebo lehké slitiny:

Odstraňte všechny stopy oxidů mechanickým nebo ručním čištěním.

Případnou mastnotu opatrně odstraňte pomocí vhodných alkalických roztoků nebo ředidla.

Na čistý a suchý povrch naneste 2 vrstvy přípravku **Fondo Universale**.

Po uplynutí nejméně 6 hodin přejděte k aplikaci dokončovacího přípravku.

Plast (PVC):

Povrch mírně obrousíte, aby byl hrubší. Odstraňte z povrchu případnou mastnotu a očistěte jej.

Na čistý a suchý povrch naneste 2 vrstvy přípravku **Fondo Universale**.

Po uplynutí nejméně 6 hodin přejděte k aplikaci dokončovacího přípravku.

DOPORUČENÍ

Během celého procesu nanášení musí být výrobek chráněn před chladem a vysokými teplotními změnami.

Nenanášejte při teplotě vzduchu, podkladu a výrobku nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, ani na přímém slunečním světle, ani na přehřáté povrchy (i když jsou již ve stínu). Vlhkost prostředí musí být <75 %; vlhkost podkladu musí být <10 %.

Každou práci je vhodné dokončit s materiály ze stejné výrobní dávky.

Při použití více šarží se doporučuje jednotlivé výrobky smíchat dohromady, aby se předešlo drobným rozdílům v odstínech.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků si prostudujte jejich příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné používání nářadí a individuálních ochranných prostředků (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

S vodou, ihned po jejich použití.

VÝNOS

Fondo Universale: V závislosti na druhu podkladu a míře absorpce: 4-5 m²/l, ve dvou vrstvách.

Doporučuje se otestovat efektivní výnos s předchozím pokusem na konkrétním substrátu.

BALÍČKY

Plechovky o objemu 2,5 l

ŽIVOT NA POLIČCE

Na zabalený výrobek se vztahuje záruka na 24 měsíců, pokud je skladován při teplotách od +5 °C do +35 °C.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/ES:

Fondo Universale (primer)

Limitní hodnota UE pro **Fondo Universale** (kat. A/g): 30 g/l (2010)

Fondo Universale obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

Výrobek nevyžaduje označení podle D.L. 65 ze dne 14/03/03 a následujících oprav. Výrobky používejte v souladu s pravidly bezpečnostních a hygienických postupů. Zbytky prázdných obalů zlikvidujte v souladu s místními zákony. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a na vzdušném místě.

Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte vodou. V případě požití výrobků se ihned obraťte na lékaře a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku. Nenechávejte odpady v kanalizaci, vodních tocích a na zemi.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B.- NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jeho nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jeho zkušeností; společnost nicméně nemůže nést odpovědnost za výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití jsou mimo její kontrolu. Doporučuje se vždy se ujistit, zda je výrobek vhodný pro každý konkrétní případ. Tento list ruší platnost a nahrazuje všechny dříve existující listy.