

Novaprimer

Akrylový pigmentovaný tmel na vodní bázi, pro interiéry a exteriéry

OBECNÉ VLASTNOSTI

Novaprimer je akrylátový tmel na vodní bázi, který zajišťuje izolační vlastnosti i při styku s vysoce alkalickými omítkami.

Novaprimer je výrazem závazku společnosti Novacolor k udržitelnosti životního prostředí. Aby se snížila "uhlíková stopa", obsahuje Novaprimer speciální pojivo vyrobené z udržitelné biomasy, které nahrazuje fosilní suroviny. To je možné díky technicko-výrobnímu systému zvanému "přístup hmotnostní bilance" s certifikátem REDcert².

POUŽITÍ

Novaprimer lze použít na staré i nové omítky, železobeton, sádkarton, staré i stálé nátěry. Novaprimer je ideální základní nátěr pro aplikaci všech výrobků řady Novacolor.

IDENTIFIKAČNÍ PRVKY

Pojivo: akrylový a styrenový kopolymer v disperzi. Hustota: 1,39 +/- 0,05 g/ml

Výrobek s certifikátem REDcert²: výrobek šetřící fosilní zdroje díky použití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

VÝKONY

Novaprimer zajišťuje vysokou penetrační a těsnicí schopnost a umožňuje rovnoměrnou absorpci.

DILUICE

Novaprimer: ředění 50-80 % vodou.

UPOZORNĚNÍ

Před tónovací fází a aplikací přípravků řádně promíchejte. Neaplikujte na nový/čerstvý podklad. Vyčkejte přibližně 4 týdny na vyžrání.

PŘÍPRAVA A APLIKACE PODKLADU

(T=25° C, UR=60%)

Podklad musí být dokonale suchý, bez prachu, vlhkosti a skvrn od soli.

Ve většině případů stačí lehké vykartáčování.

Silně poškozené syntetické nátěry je třeba odstranit odstraňovačem nátěrů.

Nejlepšího výsledku dosáhnete, když přípravek nanese (naředěný) štětcem a postupujete od horní části povrchu ke spodní.

Je možné použít také váleček nebo stříkací pistoli.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na podkladu, jeho nasákavosti a podmínkách ovzduší.

DOPORUČENÍ

Během celého procesu nanášení musí být výrobek chráněn před chladem a vysokými teplotními změnami.

Nenanášejte při teplotě vzduchu, podkladu a výrobku nižší než +5 °C a vyšší než +35 °C, ani na přímém slunečním světle, ani na přehřáté povrchy (i když jsou již ve stínu).

Vlhkost prostředí musí být <75 %; vlhkost substrátu musí být <10 %.

Každou práci je vhodné dokončit s materiály ze stejné výrobní dávky. Při použití více šarží se doporučuje jednotlivé výrobky smíchat dohromady, aby se předešlo drobným rozdílům v odstínech.

Pro správné použití, ředění a aplikaci zde uvedených výrobků si prostudujte jejich příslušné technické listy.

Při přípravě podkladu a aplikaci výrobků se doporučuje správné používání nářadí a individuálních ochranných prostředků (dpi).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

S vodou, ihned po jejich použití.

VÝNOS

8-10 m²/l v závislosti na druhu podložky a její absorpční rychlosti.

BARVY

Bílá

BALÍČKY

1l.; 5l., 15l. balení.

ŽIVOT NA POLIČCE

Na zabalený výrobek se vztahuje záruka na 24 měsíců, pokud je skladován při teplotách od +5 °C do +35 °C.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Směrnice EU 2004/42/ES:

Novaprimer (primer)

Limitní hodnota UE pro novaprimer kat. A/g):30 g/l (2010)

Novaprimer obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

Výrobek nevyžaduje označení podle D.L. 65 ze dne 14/03/03 a následujících oprav. Výrobky používejte v souladu s pravidly bezpečnostních a hygienických postupů. Zbytky prázdných obalů zlikvidujte v souladu s místními zákony. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a na vzdušném místě.

Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte vodou. V případě výrobků se ihned obraťte na lékaře a ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku. Nechávejte odpady v kanalizaci, vodních tocích a na zemi.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B.- NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jeho nejlepších technických a vědeckých znalostí a na základě jeho zkušeností; společnost nicméně nemůže nést odpovědnost za výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití jsou mimo její kontrolu. Doporučuje se vždy se ujistit, zda je výrobek vhodný pro každý konkrétní případ. Tento list ruší platnost a nahrazuje všechny dříve existující listy.

Technický list: Novaprimer

Revize n: 09

Datum: 04-10-2019

Strana 1 z 1