

Epoxidové pojivo Wall2Floor

Dvousložkový epoxidový nátěr pro "Wall2Floor System"

POPIS PRODUKTU

Wall2Floor Epoxy Binder je dvousložkové epoxidové pojivo. **Wall2Floor Epoxy Binder** smíchaný s **Wall2Floor Rasal** umožňuje vytvořit epoxidocementový, tříšložkový vyrovnávací prostředek, specifický pro "systém Wall2Floor".

APLIKACE

Příprava vodorovných ploch v systému "Wall2Floor System".

IDENTIFIKAČNÍ PRVKY

Hustota směsi: Složení: 1,07 g/ml +/- 3%

PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU

Viz technický list "Systém Wall2Floor".

APLIKACE

Viz technický list "Systém Wall2Floor".

PŘÍPRAVA SMĚSI

Homogenizujte **složku A** z jakéhokoli sedimentu. Nalijte **složku B** do **složky A** a ručně míchejte přibližně 45-60 sekund. Alternativně je možné míchat mechanickým míchadlem vybaveným šlehací metlou, které pracuje pomalu po dobu přibližně 1 minuty. Zředte získanou směs 2,5 l vody a přidejte **Wall2Floor Rasal** a pokračujte v míchání mechanickým míchadlem vybaveným metličkou, které pracuje pomalu po dobu přibližně 1 minuty. Získaná směs nesmí obsahovat hrudky, části nesmíšených složek, nečistoty.

Poměr katalýzy v hmotnostních jednotkách: 1,6 l **složky A**+ 0,8 l

Složka B+ 2,5 l vody+ 25 kg přípravku **Wall2Floor Rasal**.

PŘEDPISY

Při veškeré přípravě podkladu, výrobků a jejich aplikaci se doporučuje správné používání individuálních ochranných prostředků (OOP).

Nevystavujte výrobky dlouhodobě přímým zdrojům tepla nebo teplotám pod +5 °C.

Pokud jsou výrobky skladovány při teplotě přibližně +5 °C, doporučujeme je před použitím převést na místo s vhodnou teplotou tak, aby byly upraveny na teplotu použití ne nižší než +10 °C. Výrobky nezahřívejte přímým zdrojem tepla, plamenem, horkým tělesem apod.

Nízké teploty zvyšují viskozitu nádoby, což ztěžuje její použití, a prodlužují nebo zabraňují procesu sušení a tvrdnutí různých výrobků. Doporučuje se dokončit práci stejnou výrobní dávkou. Pokud jsou použity různé šarže, doporučujeme smíchat různé šarže dohromady.

ČISTICÍ ZAŘÍZENÍ

Po použití je ihned vyčistěte vodou.

POKRYTÍ

Epoxidové pojivo Wall2Floor (A+B)+ Wall2Floor Rasal: 2,0 - 2,5 kg/m² na jednotlivou vrstvu podle povrchové úpravy podkladu a jeho nasákavosti.

BARVY

Bezbarvý.

BALENÍ

Wall2Floor Epoxidové pojivo Složka A: 1,6 l

Wall2Floor Epoxidové pojivo Složka B: 0,8 l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI

Ve sklenici a při skladování v krytém skladu při teplotě mezi +10 °C a +30 °C má materiál trvanlivost 12 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Směrnice 2004/42/ES:

Epoxidové pojivo Wall2Floor (vysoce výkonné dvousložkové nátěry)

Limitní hodnota EU pro epoxidové pojivo Wall2Floor (kat. A/j): 140 g/l (2010) Epoxidové pojivo Wall2Floor obsahuje max. 140 g/l VOC.

Obsahuje epoxidové složky: přečtěte si informace poskytnuté výrobcem / Škodlivý při vdechování / Dráždí dýchací cesty / Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží / Toxický pro vodní organismy, může mít dlouhodobé negativní účinky.

Výrobek musí být přepravován, používán a skladován v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se zdraví a bezpečnosti; zbytky nechte zcela vyschnout a nakládejte s nimi jako se zvláštním odpadem.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

N.B.- COLORIFICIO NOVACOLOR zaručuje, že zde uvedené informace jsou poskytovány podle jeho nejlepších zkušeností a technických a vědeckých znalostí; nemůže však převzít žádnou odpovědnost za výsledky dosažené při použití těchto výrobků, protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolu. Doporučujeme vždy ověřit vhodnost výrobku pro každé konkrétní použití. Toto aktuální vydání nahrazuje všechny předchozí informační listy.